



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS FORCE 842° Dry Moly Lubricant (Kuru Film Moly Yağlayıcı)

AÇIKLAMA

LPS Force 842° korozif ve saldırgan çevre şartlarına dayanıklı kuru film moly yağlayıcıdır. Çabuk kuruyan ince film oluşturur. Oluşan film tabakası toz ve kire dirençlidir. Suya ve kimyasallara mükemmel direnç gösterir. 450°C sıcaklığa ve 700 kg/cm²'ye kadar basınca dayanır. LPS Force 842° montajda ve dış yağlamada ideal bir üründür. Parçaların yüksek ısıda birbirine kenetlenmesini önler. Et ve kümes hayvanları kombinalarında kullanılabilir. USDA onaylıdır. MIL-L-46147A standartlarına uygundur.

Sıcaklık Dayanımı: 450°C

Basınç Dayanımı: 7000 kg/cm²

UYGULAMA ALANLARI

Makine yağlamaları, fırın içi ekipmanları, fırın zincir ve kabloları, fren ayar vidaları, kaygan yüzeyler, forklift kanalları, uçak iniş takımları, yangın kalıpları, yükleme vinçlerindeki raylar, makaralar.

TEKNİK BİLGİLER

Görünüm:	Koyu Gri Kaplama	Katı Madde:	%5
Kuruma Süresi:	2- 3 Dakika	Falex Break-Down Load:	2500 lbs.
Sıcaklık Aralığı:	-18°C +450°C	Katı Yağlayıcı:	Molybdenum Disülfür
Özgül Ağırlık(Su=1):	0.74- 0.76	İtici Gaz:	İzobütan/ Propan

ÜCRETSİZ TEKNİK DANIŞMA HATTI: 0800 211 60 39



Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Tic. Ltd. Şti.
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:1 Kat:2 34420 Karaköy – İstanbul
Tel: (0212) 235 52 55 Faks: (0212) 253 42 12 <http://www.metsan.gen.tr>